1.1.2 Smršťovací trubky tenkostěnné samozhášecí typ RCACS

- samozhášecí
- flexibilní
- bez lepidla na vnitřní stěně trubky
- s dobrou odolností proti rozpouštědlům a chemikáliím
- neobsahuje těžké kovy, splňují požadavky RoHS
- snadno lze stříhat nebo krájet
- barvy : černá (standartně)
  na objednávku – červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, transparentní
- délky : standartně návin na cívce (možno dodat libovolný počet metrů)
  možno i v metrových kusech – na objednávku
- teplota smršťování min. 70ºC horkým vzduchem nebo měkkým žlutým plamenem
- teplota pro úplné smrštění min. 100 ºC
- všeobecné použití v průmyslu jako el. izolace při teplotách -55ºC až +125ºC

Balení : do uzavřené fólie s označením typu
Skladování : v krytém skladu v rozmezí teplot od -10ºC do +35ºC

Rozměry a typy

Č.	Typ	Vnitřní ø před a po smrštění d_1 mm d_2		Síla stěny po úplném smrštění t mm
148201..	RCACS 1,6 / 0,8	1,6	0,8	0,33
148202..	RCACS 2,4 / 1,2	2,4	1,2	0,36
148203..	RCACS 3,2 / 1,6	3,2	1,6	0,44
148204..	RCACS 4,8 / 2,4	4,8	2,4	0,51
148206..	RCACS 6,4 / 3,2	6,4	3,2	0,56
148209..	RCACS 9,5 / 4,8	9,5	4,5	0,56
148212..	RCACS 12,7 / 6,4	12,7	6,4	0,65
148219..	RCACS 19 / 9,5	19,0	9,0	0,80
148225..	RCACS 25,4 / 12,7	25,4	12,7	0,90
148238..	RCACS 38 / 19	38,0	19,0	1,02
148251..	RCACS 51 / 25,5	51,0	25,5	1,02
148276..	RCACS 76 / 38*	76,0	38,0	1,14
148200..	RCACS 102 / 51*	102,0	51,0	1,30
148226..	RCACS 126 / 63,5*	126,0	63,5	1,30
148250..	RCACS 152 / 76*	150,0	76,0	1,30

Objednávání :

Příklad : 50 m RCACS 19 / 9,5 černá
počet metrů _____| | |_____ barva
Typ _____|

* tyto rozměry jsou pouze na dotaz.

SKELDO s.r.o. Radyňská 24 , 326 00 Plzeň Telefax +420 - 377 246 372